



13.10.2021

MOSAIKKIBETONIPORTAIDEN HOITO-OHJE

Peruskäsiteltävän pinnan tulee olla huokoinen, puhdas ja kuiva. Pintalämpötilan tulisi olla vähintään +13 °C. Mikäli pinta on liian tiivis tai likainen, peruskäsittelyaine ei imeydy ja kuivuttuaan irtoaa. Mosaiikkibetonipintaisten HB-Portaat käsitellään aina kertaalleen tehtaalla Kiilto Pro Kisu BT -käsittelyaineella.

TYÖOHJEET

Levitä Kiilto Pro Kisu BT -peruskäsittelyainetta tai muuta vastaavaa peruskäsittelyainetta pinnalle reilu kerros sellaisenaan esim. lattiakuivaimella. Imeytä peruskäsittelyaine tasaisesti pintaan ja vedä ylimääräinen aine pois. Käsittelyainetta ei ole tarkoitus jäädä suuressa määrin pintaan, vaan sen on tarkoitus täyttää mosaiikkibetonin huokokset. Käsittelyllä estetään liian tunkeutuminen mosaiikkibetoniin, jolloin sen puhtaanapito helpottuu.

Valmiit, peruskäsitellyt mosaiikkibetonipinnat on rakennustöiden ajaksi suojattava hyvin. Suojamateriaalin tulee kestää kulutusta ja kosteutta, eikä se saa kostuessaan värjätä portaita. Hyvä suojamateriaali on ns. maitopurkkipahvi. Suojamateriaalina **EI SAA** käyttää aaltopahvia tai kovalevyä.

Käyttöönottosiiuvis

Pinnat pestään huolellisesti pölystä ja liasta sekä levitetään vielä toinen kerros Kiilto Pro Kisu BT -peruskäsittelyainetta. Kuivuttuaan pinta kannattaa vahata esim. Kiilto Pro Silk Gloss -vahalla tai vastaavalla lattiavahalla kahteen kertaan. Vahojen yhteensopivuuden Kiilto Pro Kisu BT:n kanssa voi varmistaa aineen valmistajalta: KiiltoClean Oy, p. 020 771 0100, asiakaspalvelu@kiilto.com.

Liukuestelistalliset askellankut

Käsiteltäessä liukuestelistallisia askellankkuja, liukuestelistat on suojattava esim. teippaamalla ne ennen käsittelyaineen levittämistä pinnoille. Liukuestelistan päälle levitetty käsittelyaine vähentää listan kitkaominaisuuksia.

Ylläpitosiivous

Peruskäsitellyn mosaiikkibetonin ylläpitosiivouksessa käytetään esim. Kiilto Pro Vieno -yleispuhdistusainetta ja Kiilto Pro Illusia 10 -puhdistus- ja hoitoainetta.

PERUSSIIVOUS

Pysyäkseen puhtaana mosaiikkibetoni vaatii säännöllisen ylläpitosiivouksen. Tummunut ja pinttynyt lika vaatii perussiivouksen.

Työohje perussiivoukseen

- pese pinta Kiilto Pro Base Total -vahanpoistoaineliuoksella
- poista likavesi vesi-imurilla
- huuhtelee huolellisesti puhtaalla vedellä ja imuroi vesi pois
- anna kuivua noin 4 tuntia, jonka jälkeen tarvittaessa käsittele kuiva pinta Kiilto Pro Kisu BT:llä kuten uusi pinta
- vahaa pinta käyttäen esim. Kiilto Pro Silk Gloss -vahaa, jota levitetään 1–2 ohutta kerrosta puhtaalle ja kuivalle pinnalle



13.10.2021

TÄRKEÄÄ!

Peruskäsittelyt pinnat on puhdistettava säännöllisesti ja perussiivous tehtävä tarpeen mukaan kulutuksesta riippuen 2–4 kertaa vuodessa. Riittävän usein tehty perussiivous vahvistaa mosaiikkibetonin kulutuksenkesto-ominaisuuksia. On erittäin tärkeää, että pinnassa on jatkuvasti joka kohdassa käsittelyainetta. Käsiteltäessä mosaiikkibetonia on varmistettava, että peruskäsittelyainetta ei levitetä likaiselle pinnalle. Ainetta saattaa tällöin jäädä mosaiikkibetonin pintaan tahmeaksi, likaa kerääväksi kerrokseksi.

Kiilto Pro Kisu BT

Mosaiikkibetonin peruskäsittelyaine, KiiltoClean Oy p. 020 771 0100 tai asiakaspalvelu@kiilto.com

- työaikaiseen ja käytön aikaiseen suojakäsittelyyn
- polymeeripohjainen peruskäsittelyaine
- hajuton, muodostaa hyvän pohjan pintavahaukselle
- menekki 1. käsittelykerralla n. 4 L /100 m²

Käsittelyaineet muodostavat erittäin pysyvän suojan mosaiikkibetonilattioille. Mikäli vanhasta lattiasta on tarvetta poistaa peruskäsittelyaineet kokonaan, se voidaan tehdä seoksella:

- 25 % Kiilto Pro Base Total, 25 % Kiilto Pro Linoli ja 50 % vettä

Em. aineilla käsiteltujen mosaiikkibetonien pintavahaukseen soveltuvat esimerkiksi:

- Kiilto Pro Silk-vahat, KiiltoClean Oy

TAHROJEN POISTO

Pintoihin mahdollisesti tulleiden tahrojen poistoon voi käyttää esimerkiksi Kiilto Pro Presstech L Super -tahrannoistoaainetta. Ainetta tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti. Sopiva tahrannoistoaaine riippuu tahrann laadusta. Lisätietoja KiiltoClean Oy p. 020 771 0100 tai asiakaspalvelu@kiilto.com.

HB-PORRAS OY

Betonitehtaantie 1
40320 Jyväskylä
myynti@hb-porras.fi
www.hb-porras.fi