



# HB-MOSAIKKIBETONI

## Korjausohje

### Pienet korjaukset

Mosaiikkibetonissa olevia kolhuja, reikiä ja muita pieniä vaurioita voidaan korjata harmaalla kivikitillä (esim. Tenax), johon voidaan sekoittaa vaaleaa tai mustaa kivikittiä tai muita väriaineita tarpeen mukaan. Väriainetta käytettäessä oikea värimäärä on kokeiltava mallipaikkauksella. Mosaiikkibetonissa käytetyt kivirouheet vaikuttavat jonkin verran värimallin lopulliseen sävyyn. Tästä johtuen myös perusharmaan värimallin paikkamassaa on yleensä sävytettävä, jotta paikasta tulisi mahdollisimman huomaamaton. Kivikitti on yleensä kaksikomponenttituote, jossa kovetin lisätään erikseen paikkamassaan. Väriaineet sekoitetaan paikkausmassaan ennen kovettimen lisäystä. Isoja lohkeamia korjattaessa kivikittiin voidaan sekoittaa paikattavassa lankussa käytettyä kivirouhetta täyteaineeksi. Kivikitin kovetuttua paikka hiotaan varovasti tasaiseksi esim. siihen soveltuvalla timanttilaikalla. Hiottaessa paikkaa on varottava hiomasta sen ympäristöä haittaavasti.

### Lankkujen vaihto

Jos askel- tai rintalankuissa on suuria vaurioita, joita ei paikkauksilla voida korjata, niiden tilalle on mahdollista vaihtaa uudet lankut. Lankku piikataan varovasti pois. Tarvittaessa askellankku voidaan toimittaa takareunastaan kavennettuna, jolloin vanha askellankku voidaan leikata timanttilaikalla rintalankun reunaa pitkin. Tällöin rintalankku säilyy helpommin ehjänä. Uusi lankku asennetaan paikoilleen esimerkiksi saneerauslaastilla tai sopivalla kiviliimalla. Lankun voi saumata esimerkiksi vesisementtiseoksella asennuksen jälkeen.

Paikkauksen voi tilata myös HB-Porras Oy:ltä.

#### **HB-PORRAS OY**

Betonitehtaantie 1

40320 Jyväskylä

[myynti@hb-porras.fi](mailto:myynti@hb-porras.fi)

[toimitukset@hb-porras.fi](mailto:toimitukset@hb-porras.fi)

[www.hb-porras.fi](http://www.hb-porras.fi)